

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

# MUREXIN Euro Housepaint RA 100

Ihr Plus Produkt:  
**Für nahezu alle  
Untergründe geeignet!**



MUREXIN. Das hält.

# Fassadensanierung, die hält.



Besser als eine kostspielige Ursachenforschung ist oft eine Renovierung mit geeigneten Farben, zum Beispiel der Euro Housepaint RA 100 von MUREXIN. Durch ihre spezifischen Eigenschaften lassen sich viele Mängel von Haus aus ausschließen oder beheben.

- Für nahezu alle Untergründe
- Hochelastisch
- Schlagregendicht
- Diffusionsoffen



## ► Produkteigenschaften

Hochwertige, sehr ergiebige Hausfarbe auf Reinacrylat-Basis für Anstriche auf nahezu jedem bauüblichen Untergrund. Diffusionsoffen, hochelastisch, wasserabweisend, schlagregendicht, alkalibeständig.

## ► Anwendung

Für Anstriche von neuem, ungestrichenem Putz sowie als Renovierungsanstrich auf gut haftenden Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Für bauübliche mineralische Untergründe wie Kalkzement- und Zementputz, Kratz-, Spritz- und Edelputz, Schwerbeton sowie auf Holz, NE-Metalle, Hart PVC und tragfähigen Altanstrichen. Als Carbonatisierungsbremse einsetzbar.

## ► Technische Daten

<b>VERBRAUCH PRO ANSTRICH:</b>	feinem Putzkorn ab ca. 100 – 150 ml/m <sup>2</sup> grobem Putzkorn ab ca. 150 – 250 ml/m <sup>2</sup>
<b>TROCKNUNG:</b>	nach ca. 6 – 8 Stunden oberflächen-trocken und überstreichbar, nach ca. 24 Stunden regenfest, nach ca. 3 Tagen voll belastbar
<b>GLANZGRAD:</b>	matt

## ► Geprüft nach

**EN 13300**

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

## ► Verarbeitung

MUREXIN Euro Housepaint RA 100 kann durch Streichen, Rollen oder Spritzen (auch Airless) aufgetragen werden. Sie ist streich- und rollfähig eingestellt. Bei Hochdruckspritzen ca. 20 % Wasser, bei Airless-Spritzen ca. 5 % Wasser zugeben. In der Regel sind dabei 1 – 2 Arbeitsgänge erforderlich.

## ► Für ein perfektes System

MUREXIN Tiefengrund LF 14 zum Grundieren von saugenden und sandenden mineralischen Untergründen.

## ► IHR ZUSATZNUTZEN

Eine Farbe für sehr viele Anwendungsbereiche wie Innen, Außen, Wand, Decke, auf Altanstrichen und mineralischen Untergründen ebenso wie auf NE-Metalle, Hart-PVC uvm.