

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

# Murexin Nivelliermasse **Maximo** **M 61**

**Ihr Plus Produkt:**  
Spart Material  
und Zeit!



Murexin. Das hält.

# MAXIMO – die Königsklasse mit mehr Wert:

Weniger Material · höhere Ergiebigkeit · leichtes Gewicht · intelligentes Sacköffnungssystem · reduzierter Staub · höhere Saugfähigkeit



## Leichtfüllstoffe machen's möglich!

Für eine 100 m<sup>2</sup> Fläche mit durchschnittlich 3 mm Schichtdicke braucht man von einer herkömmlichen Nivelliermasse rund 450 kg – aber nur 326 kg von der Nivelliermasse MAXIMO M 61! Damit werden 124 kg Material weniger gekauft und zur Baustelle getragen.

Dort geht es mit den Vorteilen aber erst richtig los: Einfaches Öffnen der Säcke, vollständiges, sauberes Entleeren dank ausgeklügeltem Sacköffnungssystem, gleich zwei Säcke anstatt einem in der gleichen Zeit im Murexin Anmacheimer anrühren und mit dem Material ganze 27 % mehr Fläche in kürzerer Zeit machen. In Summe bedeutet das, eine volle Stunde auf 100 m<sup>2</sup> eingespart: Zeit ist Geld!



- **27 % Material- und Zeitersparnis**
- **Weniger und leichter tragen**
- **Intelligentes Sacköffnungssystem**
- **Trittschall mindernd im System**

- **Sehr emissionsarm**
- **Staubreduziert**
- **Wärmeleitend**

**TIPP**  
Auf 100 m<sup>2</sup>  
sparen Sie  
124 kg  
Material!

## ► Produkteigenschaften

Selbstverlaufende, spannungsabbauende Nivelliermasse mit speziellen Leichtfüllstoffen. Sehr emissionsarm und leichtgängig zu verarbeiten. Durch die Wärmeleitfähigkeit ergibt sich im Einsatz auf Fußbodenheizungen eine Energieersparnis. Aufgrund ihrer höheren Saugfähigkeit ist die M 61 ideal für alle Beläge, die im Nassbettverfahren verlegt werden (Kautschuk-, Designbeläge).

## ► Anwendung

Nur im Innenbereich, zur Herstellung planebener Unterböden mit hoher Saugfähigkeit in Schichtdicken bis 15 mm vor der Verlegung von Bodenbelägen und Parkett.

## ► Technische Daten

<b>Verbrauch:</b>	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke
<b>Schichtdicke:</b>	max. 15 mm
<b>Wasserbedarf:</b>	ca. 0,3 l/kg (= 3,9 l/13 kg Sack)
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 20 Min.
<b>Begehbarkeit:</b>	nach 2 – 4 Std.

**Verlegereife:** nach ca. 12 - 24 Std.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

## ► Verarbeitung

In einem sauberen Mischgefäß (im Murexin Anmacheimer können gleichzeitig 2 Säcke angesetzt werden) durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen (Mischzeit ca. 4 Minuten). Mischungsverhältnis: ca. 3,9 Liter Wasser (entspricht ca. 0,30 l/kg) je 13 kg Nivelliermasse MAXIMO M 61. Bei mehrschichtigem Auftrag muss die nächste Schicht sofort nach Begehbarkeit aufgebracht werden. Verlängert sich das Intervall ist mit Voranstrich D1 od. Tiefengrund D7 vorzustrichen. Trocknungszeit ca. 6 – 8 Stunden je mm Schichtdicke und saugfähigem Untergrund. Nivelliermasse MAXIMO M 61 ist pumpfähig und zum Rakeln geeignet. Optimale Verarbeitungstemperatur: 16 – 22°C, Mindestschichtdicke unter Parkett: 3 mm.

## ► Ihr Zusatznutzen

Die Nivelliermasse MAXIMO M 61 ist sehr emissionsarm und belastet die Raumluft nicht, sie ist staubreduziert und optimal wärmeleitend auf Fußbodenheizungen – unschlagbare Argumente für Ihren Kunden!