

DETERGENTE PER MALTA PER FUGHE EPOSSIDICA ERY 92



Descrizione del prodotto

Detergente acido, contenente solventi.

Detergente per la rimozione di velature di resina epossidica, che possono presentarsi durante l'esecuzione di lavori con malte per fughe a base di resina reattiva su piastrelle in ceramica o mosaici di vetro. Idoneo inoltre per pietra naturale resistente agli acidi (anche ruvida).

Fornitura:

| Confezione | Cartone | Pallet |
|------------|---------|--------|
| 1 L / KFL | 10 | 400 |

Stoccaggio:

Stoccabile per 730 giorni protetto dal gelo, in ambiente fresco e asciutto su griglia di legno nella confezione originale intatta.

Lavorazione

Lavorazione:

Durante la lavorazione, indossare i guanti! Con rullo o pennello, applicare sul sottofondo asciutto lasciare a gire per un periodo non superiore a 2 ore (a 20 °C) a seconda del grado di sporizia e di indurimento. In seguito, eventualmente ripassare con una spugna o un tampone bianco, bagnare con acqua e spazzolare accuratamente. Infine, risciacquare immediatamente con abbondante acqua!

Attenzione: è assolutamente necessario testare preventivamente idoneità ed effetto su una superficie campione. Applicare solamente su sottofondi resistenti all'acido. Le superfici sensibili all'acido potrebbero danneggiarsi irreparabilmente! I materiali sensibili ai solventi (ad es. legno, superfici verniciate, ecc.) devono essere protetti mediante misure adeguate (ad es. copertura con un nastro adesivo). Lasciando agire per un tempo eccessivo si potrebbe compromettere il colore della fuga, ammorbidirla oppure danneggiarla irreparabilmente. Per questo motivo, verificare occasionalmente la resistenza della fuga anche prima che sia trascorso il tempo di azione consigliato. Lasciare indurire per un tempo prolungato (giorni) le fughe eventualmente ammorbiditesi, proteggendole dalla sollecitazione meccanica.

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|--|
| Densità | ca. 1,1 g/cm ³ |
| Colore | trasparente |
| Valore pH | ca. 2,5 |
| Temperatura di lavorazione | da +10°C a +30°C |
| Copertura | ca. 15 m ² /l (per piastrelle smaltate) |

Sottofondo

Sottofondi adatti:

calcestruzzo
massetto di cemento
massetto di anidrite
asfalto colato
intonaco di gesso
cemento di calce
muratura
pannello di cartongesso
calcestruzzo con finitura liscia
calcestruzzo poroso
materiali legnosi

Il sottofondo deve essere asciutto, protetto dal gelo, resistente, portante, stabile e privo di polvere, sporcizia, olio, grasso, distaccanti e parti staccate e deve essere conforme alle direttive e alle norme tecniche nazionali ed europee vigenti nonché alle "regole generalmente riconosciute della tecnica".

Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

Avvertenze sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità dell'aria, le proprietà del materiale possono variare considerevolmente.
- Regolare in modo adeguato la temperatura dei materiali prima della lavorazione!
- Per conservare le proprietà dei materiali, non miscelare materiali estranei!
- Le quantità di acqua e le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con esattezza!
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità!
- L'uniformità del colore può essere garantita soltanto nell'ambito di un lotto!
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.

Avvertenze ambientali:

- Non lavorare a temperature inferiori a +5 °C!
- L'intervallo di temperatura ideale per materiale, sottofondo e aria va da +15 °C a +25 °C.
- L'intervallo di umidità dell'aria ideale va dal 40% al 60% di umidità relativa.
- Un'umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione, la presa e l'indurimento, mentre un'umidità dell'aria inferiore e/o temperature superiori accelerano tali processi.
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d'aria!
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici!
- Proteggere i componenti contigui!

Suggerimenti:

- In linea di principio, consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo.

42037, DETERGENTE PER MALTA PER FUGHE EPOSSIDICA ERY 92, valido da: 19.03.2020, Magdalena Riegler, Pagina 2

Tecnologia per la posa di piastrelle

- Attenersi alle schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.
- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale del rispettivo lotto.

I nostri dati rappresentano valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali. L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti. Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere consultati presso www.murexin.com.