

## VERNICE OPACA ULTRA M 88

- > superficie altamente opaca
- > elevata resistenza all'attrito
- > lavorazione agevole



### Descrizione del prodotto

Vernice per parquet monocomponente, acquosa, estremamente opaca a base di PU acrilico con eccellenti valori di resistenza ed elevata resistenza ai graffi e all'abrasione. Per la produzione di una superficie del parquet altamente opaca, solo per interni.

Grado di brillantezza ~ 5.

Classe di sollecitazione C secondo la ÖNORM C 2354.

Codice GIS W2+

#### Fornitura:

Confezione	Cartone	Pallet
10 L / KKA		42

#### Stoccaggio:

Può essere conservato nella confezione originale integra su una griglia di legno posta in un luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo per 365 giorni.

### Lavorazione

#### Attrezzi consigliati:

rullo in microfibra, spatola a penna antiruggine

La pulizia avviene immediatamente dopo l'uso con acqua pulita.

#### Lavorazione:

Agitare bene prima dell'uso. In seguito è possibile applicare la sigillatura con rullo o spatola sul sottofondo. Per ogni fase di lavoro raccomandiamo l'utilizzo del filtro vernice professionale Murexin.

Prima dell'ultima sigillatura raccomandiamo di effettuare sempre una levigatura intermedia con smerigliatrice a disco e griglia smerigliante 120 - 150.

Per escludere il rischio di un'asciugatura insufficiente, l'umidità del legno deve essere mantenuta costante mediante misure adeguate, ad es. umidificazione dell'aria. Prima dell'esecuzione, si consiglia di avvisare a riguardo il committente in modo certificabile oppure di presentare una ponderazione delle alternative. Ciò risulta particolarmente importante per pavimenti in parquet su legni di supporto (struttura pavimento

68026, VERNICE OPACA ULTRA M 88, valido da: 24.07.2020, Magdalena Riegler, Pagina 1

ammortizzato) e pavimenti in assi di legno nuovi. Se l'umidità del legno scende al di sotto del valore di montaggio a norma, sussiste un maggior rischio di formazione di fughe nel pavimento. Attraverso l'impiego del fondo speciale Murexin Aqua AV 20 o Fondo barriera Aqua legni esotici AV 50 è possibile evitare l'effetto di incollaggio laterale in caso di asciugamento insufficiente.

### Post-trattamento:

Una sollecitazione completa può avvenire non prima di 10 giorni circa. Primo trattamento non prima di 2 - 3 giorni e comunque prima del posizionamento con cautela di mobili e altri oggetti di arredamento pesanti. Proteggere adeguatamente il pavimento! Prodotti idonei per la cura per una durata prolungata e un buon aspetto della superficie sigillata sono compresi nella gamma Murexin per pulizia e cura.

**AVVERTENZA:** la garanzia per la superficie secondo DIN 18356 si applica solamente se viene utilizzato il sistema di cura prescritto dal produttore!

## Dati tecnici

Grado di brillantezza	altamente opaco ~ 5
Consumo	con un'applicazione a doppio strato una confezione (10 litri) è sufficiente per circa 42 m <sup>2</sup>
Spessore dello strato	2 applicazioni a rullo da circa 120 ml/m <sup>2</sup> = 80 µ, 3 applicazioni a rullo da circa 120 ml/m <sup>2</sup> = 130 µ
Ricopertura	dopo ca. 4 - 5 ore
Temperatura di lavorazione	almeno +15°C
Durezza finale	dopo ca. 8 - 10 giorni
Classe di sollecitazione	C

## Certificati di prova

**Controllato ai sensi di (norma, classificazione...)**  
ÖNORM C 2354

## Sottofondo

### Sottofondi adatti:

pavimentazioni in legno a levigatura fine  
parquet in legno grezzo  
parquet prefinito levigato

Il sottofondo deve essere privo di polvere, impurità, olio, grasso, silicone, distaccante, residui di cera. Si applicano rispettivamente i requisiti delle norme, direttive e schede tecniche vigenti.

Levigatura fine del pavimento con grana ~100/120. Eliminare accuratamente la polvere di levigatura.

## Per un sistema perfetto

### Descrizione:

Soluzione mastice per legno Aqua AV 5 per un'applicazione di mastice duro-elastica di fughe fino a 5 mm. Soluzione mastice per legno Aqua AV 10 per un'applicazione di mastice priva di solventi sui pavimenti in legno.

**68026, VERNICE OPACA ULTRA M 88, valido da: 24.07.2020, Magdalena Riegler, Pagina 2**

## Parchettatura e tecnica di incollaggio

Soluzione mastice per legno LV 15 per un'applicazione di mastice contenente solventi per le ristrutturazioni e i tipi di legno problematici.

Fondo speciale Aqua AV 20 per un fondo privo di solventi per i tipi di legno di latifoglia locali.

Fondo barriera Aqua legni esotici AV 50 per un fondo privo di solventi su tutti i tipi di legno (escluso il larice).

Fondo universale LV 45 per l'impregnatura e il fondo contenente solventi per i tipi di legno problematici (incl. il larice) e come fondo per la vernice sistema 2KPU 95.

Detergente forte per parquet AP 10 per una vigorosa pulizia dei pavimenti a parquet.

Il Prodotto per la manutenzione completa parquet Aqua AP 20 per la prima manutenzione e la manutenzione completa nonché per la cura del parquet.

Prodotto per la manutenzione completa di pavimenti sportivi AP 30 per la prima manutenzione e la manutenzione completa nonché per la cura del parquet.

Lucidante per parquet LP 35 per la prima manutenzione e la manutenzione completa nonché per il ripristino di parquet dall'aspetto opaco.

Massa per fughe per parquet FP 100 per una chiusura senza siliconi di fughe ampie.

## Avvertenze sul prodotto e di lavorazione

### Avvertenze sul materiale:

- In caso di lavorazione al di fuori dell'intervallo ideale di temperatura e/o umidità dell'aria, le proprietà del materiale possono variare considerevolmente.
- Regolare in modo adeguato la temperatura dei materiali prima della lavorazione!
- Per conservare le proprietà dei materiali, non miscelare materiali estranei!
- Le quantità di acqua e le indicazioni di diluizione devono essere rispettate con esattezza!
- Prima dell'uso di prodotti a colore, verificarne la tonalità!
- L'uniformità del colore può essere garantita soltanto nell'ambito dello stesso lotto!
- La resa del colore viene influenzata in modo sostanziale dalle condizioni ambientali.

### Avvertenze ambientali:

- Non lavorare a temperature inferiori a 15°C!
- L'intervallo di temperature ideale per materiale, sottofondo e aria è da + 15°C a + 25°C.
- L'intervallo di umidità dell'aria ideale va dal 40% al 60% di umidità relativa.
- Un'umidità dell'aria superiore e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione, la presa e l'indurimento, mentre un'umidità dell'aria inferiore e/o temperature superiori accelerano tali processi.
- Durante le fasi di essiccazione, reazione e indurimento è necessario provvedere a una ventilazione sufficiente, evitando correnti d'aria!
- Proteggere dall'irraggiamento solare diretto, dal vento e dagli agenti atmosferici!
- Proteggere i componenti contigui!

### Suggerimenti:

- In linea di principio, consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo.
- Attenersi alle schede tecniche di tutti i prodotti MUREXIN utilizzati nel sistema.
- Per eventuali riparazioni conservare un prodotto originale del rispettivo lotto.

I nostri dati rappresentano valori medi determinati in condizioni di laboratorio. A causa dell'utilizzo di materie prime naturali, i valori indicati di una singola fornitura possono discostarsi leggermente senza pregiudicare l'idoneità del prodotto.

## Avvertenze di sicurezza

La presente scheda tecnica si basa su numerose esperienze e intende fornire consulenza secondo le migliori conoscenze, tuttavia non è giuridicamente vincolante e non può costituire il fondamento di un rapporto giuridico contrattuale né un obbligo accessorio del contratto di acquisto. Per la qualità dei nostri materiali garantiamo nell'ambito delle nostre Condizioni Generali. L'utilizzo dei nostri prodotti è consentito soltanto a addetti specializzati e/o a persone versate, esperte e conformemente dotate per i lavori manuali. L'utente rimane tenuto a chiarire eventuali dubbi e a eseguire una lavorazione a regola d'arte. In linea di principio consigliamo di effettuare preventivamente una prova su una superficie campione o di testare il prodotto con un piccolo tentativo. Non è possibile naturalmente includere tutti i casi di applicazione e le particolarità possibili, presenti e futuri. Sono stati omessi dati che si presume siano conosciuti agli esperti. Rispettare le norme e le direttive tecniche, nazionali ed europee, vigenti e le schede tecniche relative a materiali, sottofondo e alla sovrastruttura successiva! Segnalare eventuali dubbi. Con la pubblicazione di una nuova versione, la presente perde la propria validità. La scheda tecnica aggiornata all'ultima versione, la scheda dati di sicurezza e le Condizioni Generali possono essere consultati presso [www.murexin.com](http://www.murexin.com).