

Ošetrovací olej CURA IL 20

- > systémový produkt
- > ochrana a povrchová úprava
- > nevyžaduje leštenie



Popis produktu

Vysoko kvalitný prípravok na ochranu a ošetrovanie neglazovaných, nasiakavých dlaždíc a keramických dielov z pálenej hliny, dlažobných kociek, štiepaných a keramických dosiek, cementových poterov a cementových liatych povrchov. Nemieša sa a neriedi sa vodou. V interiéri a exteriéri. Pretože má nízku viskozitu, preniká hlboko do nasiakavých povrchov, oživuje farby a dodáva podlahe rustikálny vzhľad. Súčasne zjednodušuje ošetrovanie a znižuje chúlitosť povrchov. Nevytvára vrstvy, ani lesk.

Balenia:

Veľkosť / Typ balenia	ks/kart.	ks/pal.
1 L / KFL	6	378

Skladovanie:

V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštach v neporušenom originálnom balení po dobu: 1800 dní.

Spracovanie

Odporúčané náradie

Štetec, maliarsky valec, handra z netkanej textílie

Spracovať:

Na plochu sa nanáša štetcom, maliarskym valcom alebo handrou z netkanej textílie a nechá sa vsakovať. U slabo nasiakavých podkladov sa naniesie len tenká vrstva a prebytok sa podľa potreby odstráni. Aby nedochádzalo k zníženiu účinku, ošetrovací olej sa opakovane nanáša vo vhodných časových intervaloch. Trvanlivosť ošetrenia v interiéri dosahuje niekoľko mesiacov až jeden rok a vo veľkej miere závisí od použitých ošetrovacích prostriedkov: univerzálne čistiace prostriedky s odmasťujúcim účinkom rozpúšťajúce tuky výrazne znižujú trvanlivosť ošetrenia. V exteriéri je životnosť ošetrenia obmedzená. V závislosti od poveternostných vplyvov vydrží až pol roka. Ošetrené plochy sú znova pochôdzne po vsiaknutí ošetrovacieho oleja (2 – 12 h).

Technické údaje

Objemová hmotnosť	cca 0,86 g/cm ³
Spotreba	1 l na cca 20 m ² podľa nasiakavosti
teplota pri spracovaní	+5°C až +25°C
Farba	číra, žltkastá

Podklad

Vhodné podklady:

Môže sa použiť na všetky savé keramické dlaždice a platne z pálenej hliny, ako aj na všetky cementové liate povrchy. V exteriéri je trvanlivosť ošetrovania nižšia.

Pokyny k produktu a spracovateľské pokyny

Osobitné upozornenie

Nepoužívajte na glazované, leštidlom ošetrované alebo pečatené podlahové plochy. V prípade pochybností odskúšajte na menej exponovanom mieste. Nepoužívajte na vyhrievané povrchy (napr. kachľovú pec).

1. Príčina "neschnutia": bolo nanesené príliš veľké množstvo alebo podklad nie je nasiakavý. Náprava: pokiaľ je to možné, nadbytok odstráňte poutieraním suchou handrou (najskôr po 2-3 dňoch).
2. Pri skladovaní pri vyššej teplote alebo pri dlhodobom skladovaní môže fľaša stmavnúť a môže sa zmrzáť. Samotný olej je použiteľný aj po niekoľkých rokoch bez akéhokoľvek obmedzenia.

Informácie o materiáli:

- Pri spracovaní mimo ideálneho rozsahu teplôt a vlhkosti sa môžu výrazne zmeniť vlastnosti materiálu.
- Na zachovanie vlastností produktu sa nesmú pridávať žiadne cudzie látky!
- Dodržiavajte pokyny ohľadne pridávania vody alebo riedenia materiálu!

Upozornenia k spracovaniu:

- Nepoužívajte pri teplotách pod + 5 °C!
- Ideálna teplota pre materiál, podklad a vzduch je +15 °C až + 25 °C.
- Ideálna relatívna vzdušná vlhkosť je 40% až 60%.
- Zvýšená vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, znížená vlhkosť a vyššie teploty tieto procesy urýchľujú.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vetrom a poveternostnými vplyvmi!
- Chráňte susediace konštrukcie/povrchy.
- Používajte vhodné ochranné pomôcky!

Tipy:

- Odporúčame najprv materiál otestovať na malej ploche, alebo urobiť skúšku menšieho množstva materiálu.
- Dodržiavajte pokyny uvedené v technických listoch všetkých materiálov MUREXIN použitých v skladbe.
- Pre prípadné opravy/reklamácie uchovajte originálny výrobok/obal z príslušnej šarže.

Uvedené údaje sú priemerné hodnoty, ktoré boli stanovené v laboratórnych podmienkach. V dôsledku použitia prírodných surovín sa deklarované hodnoty jednotlivých šarží môžu mierne líšiť bez vplyvu na vhodnosť výrobku.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a neodvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné

38271, Ošetrovací olej CURA IL 20, platné od: 26.03.2020, Zaborsky Martin, Strana 2

uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifik. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci. Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydáním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.